

ARTICOLO: MTP D20

COMPOSIZIONE	100% schiuma di poliuretano a base poliestere
DENSITA'	20,4 Kg/m³
RIGIDEZZA A COMPRESSIONE	90 gr/cm²
CARICO A ROTTURA	188 kPA
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	200%
DEFORMAZIONE RESIDUA DOPO COMPRESSIONE (valore max)	10%
POROSITA' (range +/-2)	16 n/cm

I valori riportati sulla presente hanno valore puramente indicativo.

La grande varietà delle condizioni d'uso, non ci consente di garantire i risultati e di rispondere a eventuali danni.

Il nostro personale tecnico è a disposizione della clientela per fornire ulteriori informazioni.

ARTICOLO: MTP ED SOFT

CARATTERISTICHE	RISULTATI
COMPOSIZIONE	100%POLIETERE
DENSITA (range +/- 5%)	Kg 80 M3 +/- 5%
ALTEZZA	150 cm +-5%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	140%

I valori riportati sulla presente hanno valore puramente indicativo.

La grande varietà delle condizioni d'uso, non ci consente di garantire i risultati e di rispondere a eventuali danni.

Il nostro personale tecnico è a disposizione della clientela per fornire ulteriori informazioni.

ARTICOLO: MTP T40

CARATTERISTICHE	RISULTATI
COMPOSIZIONE	100%POLIETERE
DENSITA (range +/- 5%)	Kg 40 M3 +/- 5%
ALTEZZA	150 cm +-5%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	150%

I valori riportati sulla presente hanno valore puramente indicativo.

La grande varietà delle condizioni d'uso, non ci consente di garantire i risultati e di rispondere a eventuali danni.

Il nostro personale tecnico è a disposizione della clientela per fornire ulteriori informazioni.