

ARTICOLO: CORDURA 500

CARATTERISTICHE	METODO	U.M.	VALORE MINIMO	RISULTATI
NATURA		%		100% NY
PESO AL MQ. (range +/- 3%)		G/M2		210 gr/mq
ALTEZZA (range +/- 3%)		cm		150
SPESSORE		mm		0.4
CARICO A ROTTURA LONG.	UNI 5419(64)	N		1.330
ALLUNGAM. A ROTTURA LONG.	UNI 5419(64)	%		43
CARICO A ROTTURA TRASV.	UNI 5419(64)	N		1.310
ALLUNGAM. A ROTTURA TRASV	UNI 5419(64)	%		65
RES.ALLA LACERAZIONE LONG.	UNI 8279(85)	N		467
RES.ALLA LACERAZIONE TRASV.	UNI 8279(85)	N		385
IDROREPELLLENZA CON METODO DELLO SPRUZZO	UNI 5120/63	%		Superficie asciutta 100

I valori riportati sulla presente hanno valore puramente indicativo.

La grande varietà delle condizioni d'uso, non ci consente di garantire i risultati e di rispondere a eventuali danni.

Il nostro personale tecnico è a disposizione della clientela per fornire ulteriori informazioni.